

## Екстериорен шперплат бреза СР/С 11-слоен Е1Е05

Артикулен №	Дебелина	Дължина	Широчина
<b>00519/0108</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 250 mm</b>

Шперплатът е дървесна плоскост произведена от слепени взаимно напречно листове фурнир. Високата устойчивост този материал се постига с нареждане на поредните слоеве така, че посоката на влакната на всеки два съседни да са под ъгъл 90°.

Плоскостите се състоят от поне три слоя фурнир с номинална дебелина между 1,4 до 3,2 мм.

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА:

Фабричното съдържание на влага обикновено е между 7 и 12%. Промяната във влажността може да се отрази на размерите на шперплата.

### ТЕМПЕРАТУРА:

Температурните промени (-160 °С до +100°С) не влияят на размерите на шперплата.

### ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО:

За приложение навън шперплатът трябва да получи адекватна обработка на повърхността, а кантовете да бъдат защитени от проникване на влага.

### ЗДРАВИНА:

Свойствата на шперплата зависят от вида дървесина, дебелината на фурнира, дебелината на самия шперплат, както и от посоката на влакната. Качеството на външния слой фурнир не оказва влияние върху здравината на шперплата.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емисионен клас Е1

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	<b>15 mm</b>
Широчина	<b>1 250 mm</b>

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/eksterioren-sperplat-breza-cpc-11-sloen-e1e05-p15408425>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Дължина	2 500 mm
Тегло	32,81 kg
<b>Материал</b>	
Вид дървесина	Бреза
Повърхност	шлайфана / шлайфана
Качество	СР/С
Клас лепене	екстериорно EN 314-2/KL3

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/eksterioren-sperplat-breza-cpc-11-sloen-e1e05-p15408425>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

