

## Екстериорен шперплат бреза 13-слоен S/BB

Артикулен №	Дебелина	Дължина	Широчина
00394/0010	18 mm	1 250 mm	2 500 mm

Шперплатът е дървесна плоскост произведена от слепени на кръст листове фурнир. Високата устойчивост този материал се постига с нареждане на поредните слоеве така, че посоката на влакната на всеки два съседни да са под ъгъл 90°.

Плоскостите се състоят от поне три слоя фурнир с номинална дебелина между 1,4 до 3,2 мм.

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА:

Фабричното съдържание на влага обикновено е между 7 и 12%. Промяната във влажността може да се отрази на размерите на шперплата.

### ТЕМПЕРАТУРА:

Температурните промени (-160 °C до +100°C) не влияят на размерите на шперплата.

### ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО:

За приложение навън шперплатът трябва да получи адекватна обработка на повърхността, а кантовете да бъдат защитени от проникване на влага.

### ЗДРАВИНА:

Свойствата на шперплата зависят от вида дървесина, дебелината на фурнира, дебелината на самия шперплат, както и от посоката на влакната. Качеството на външния слой фурнир не оказва влияние върху здравината на шперплата.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	18 mm
Широчина	2 500 mm
Дължина	1 250 mm
Тегло	36,562 kg

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/eksterioren-sperplat-breza-13-sloen-sbb-p16558054>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Материал	
Вид дървесина	<b>Бреза</b>
Повърхност	<b>шлайфана / шлайфана</b>
Качество	<b>S/BB</b>
Лепене	<b>екстериорно</b>
Клас лепене	<b>екстериорно EN 314-2/KL3</b>

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/eksterioren-sperplat-breza-13-sloen-sbb~p16558054>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

